les must

UPEC CSTB U3P3E1C0 10/269

≤ 2 kV · <0,17 m²C°/W · ΔLw 29 dB · αω 0,25 · C_{fl}-s1 · 5-6/8 · DS · PA

022B6EB7 · GUT TESTED · CARPETS TESTED FOR A BETTER LIVING ENVIRONMENT · BALSAN ARTHON Z-156.601-591 TFI

protect
www.balsan.com/balsanprotect

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

Composition	100% Polyamide
Pile material	*100% Nylon*
Polmaterial	*100% Polyamid*
Poolmateriaal	*100% Polyamide*
Composición	*100% Poliamida*
Composizione	*100% Poliammide*
Skład runa	*100% Poliamid*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht /Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	1 400 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	2 395 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	9,3 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	7 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Double dossier / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763

Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	46 p
Galga - Densidad (puntos)	181 700 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	**C_{fl}-s1 - collé sur ciment**
Fire resistance	*C_{fl}-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*C_{fl}-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*C_{fl}-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*C_{fl}-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*C_{fl}-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*C_{fl}-s1 - klejone na podłożu betonowym*

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles

HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654

Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku αω 0,25

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s	0,05	0,05	0,13	0,36	0,47	0,61

Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. */ BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

afaq ISO 14001 Environment · The Green Spirit of Balsan · Office National des Forêts www.balsan.com/onf · Institut Pasteur Balsan soutient l'Institut Pasteur www.balsan.com/pasteur

EN 14041 CE DOP : 1009-118020 textile floor covering EN 1307


Designed and Made in France





les must

€€€€


Parme 820 — 4 + 5 m — L 55,3 - ρ 23,2*



Terra 560 — 4 + 5 m — L 47,4 - ρ 16,3*


Sable 610 — 4 + 5 m — L 74,6 - ρ 47,6*


Champagne 605 — 4 + 5 m — L 85,8 - ρ 67,5*


Coton 620 — 4 m — L 70 - ρ 40,7*


Lilas 860 — 4 m — L 43,5 - ρ 13,5*



Rubis 580 — 4 m — L 33,8 - ρ 7,9*


Safran 340 — 4 + 5 m — L 66,1 - ρ 35,5*


Vanille 310 — 4 + 5 m — L 73,9 - ρ 46,5*



Noisette 740 — 4 + 5 m — L 52,3 - ρ 20,4*


Prune 880 — 4 + 5 m — L 25,6 - ρ 4,6*


Carmin 590 — 4 + 5 m — L 30,2 - ρ 6,3*


Fauve 460 — 4 + 5 m — L 49,7 - ρ 18,2*



Camel 650 — 4 + 5 m — L 60,6 - ρ 28,8*



Écorce 760 — 4 + 5 m — L 43,2 - ρ 13,3*



Corail 420 — 4 m — L 69,2 - ρ 39,6*





Perle 905 — 4 + 5 m
L 69,5 - ρ 40,1*


Silver 920 — 4 m
L 61 - ρ 29,2*


Céladon 140 — 4 m
L 55,3 - ρ 23,2*


Ciment 930 — 4 + 5 m
L 51,8 - ρ 20*


Tilleul 230 — 4 + 5 m
L 61,7 - ρ 30*


Nuage 910 — 4 + 5 m
L 62 - ρ 30,4*



Pacific 150 — 4 m
L 45,8 - ρ 15,1*


Ardoise 970 — 4 + 5 m
L 39,7 - ρ 11,1*


Taupe 770 — 4 + 5 m
L 38,2 - ρ 10,2*


Jungle 240 — 4 m
L 65 - ρ 34*


Zinc 960 — 4 + 5 m
L 45,1 - ρ 14,6*


Nuit 180 — 4 + 5 m
L 27 - ρ 5,1*


Jais 990 — 4 m
L 26,2 - ρ 4,8*


Wengé 790 — 4 + 5 m
L 27,6 - ρ 5,3*


Kaki 250 — 4 + 5 m
L 51 - ρ 19,3*


Mélèze 280 — 4 m
L 33,4 - ρ 7,7*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rhô)