balmoral

UPEC CSTB U3P3E1C0 04/136

≤ 2 kV · <0,17 m²C°/W · ΔLw 30 dB · αω 0,25 · Cfl-s1 · 5-6/8 · DS · PA

6ECFAD9C

BALSAN ARTHON Z-156.601-591 TFI

protect
www.balsan.com/balsanprotect

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Composition	100% Polyamide
Pile material	*100% Nylon*
Polmaterial	*100% Polyamid*
Poolmateriaal	*100% Polyamide*
Composición	*100% Poliamida*
Composizione	*100% Poliammide*
Skład runa	*100% Poliamid*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht /Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	1 300 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	2 530 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	9,8 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	6,5 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Double dossier / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763

Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	45 p
Galga - Densidad (puntos)	177 750 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	**Cfl-s1 - collé sur ciment**
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku αω 0,25

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s	0,00	0,07	0,18	0,37	0,51	0,56

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. */ BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

afaq ISO 14001 Environment · The Green Spirit of Balsan · Office National des Forêts www.balsan.com/onf · Institut Pasteur Balsan soutient l'Institut Pasteur www.balsan.com/pasteur

EN 14041 CE DOP : 1009-110582 textile floor covering EN 1307

Designed and Made in France

Caramel 761 — 4 + 5 m — L 57,1 - ρ 25*
Dune 620 — 4 + 5 m — L 78,1 - ρ 53,3*
Zinc 920 — 4 + 5 m — L 57,1 - ρ 25*
Nuage 915 — 4 + 5 m — L 69,6 - ρ 40,2*
Tandori 460 — 4 + 5 m — L 50 - ρ 18,4*
Champagne 610 — 4 + 5 m — L 72,9 - ρ 45*
Pepper 770 — 4 + 5 m — L 42,3 - ρ 12,7*
Silver 930 — 4 + 5 m — L 52,3 - ρ 20,4*
Chili 470 — 4 + 5 m — L 33,6 - ρ 7,8*
Gingembre 710 — 4 + 5 m — L 59,6 - ρ 27,7*
Ébène 790 — 4 + 5 m — L 28,4 - ρ 5,6*
Bayou 261 — 4 + 5 m — L 49,3 - ρ 17,8*
Lipstick 540 — 4 + 5 m — L 30,9 - ρ 6,6*
Café 769 — 4 + 5 m — L 46,2 - ρ 15,4*
Black 995 — 4 + 5 m — L 20,8 - ρ 3,2*
Lagon 165 — 4 + 5 m — L 42,8 - ρ 13*
Carbone 980 — 4 + 5 m — L 27,8 - ρ 5,4*
Indigo 180 — 4 + 5 m — L 33,4 - ρ 7,7*



bonding with the world

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rhô)



balmoral

€€€€

Nouvelle palette coloristique

New colour palette

wall to wall UNIS

wall to wall DESIGN

custom

modular

Balsan wiki