centaure déco

UPEC CSTB U3P3E1C0 13/301

≤ 2 kV <0,17 m²°C/W

ΔLw 21 dB αω 0,15 Cfl-s1 5-6/8 DS PA

8D1357BA

BALSAN ARTHON Z-156.601-591 TFI

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Composition	100% Polyamide
Pile material	*100% Nylon*
Polmaterial	*100% Polyamid*
Poolmateriaal	*100% Polyamide*
Composición	*100% Poliamida*
Composizione	*100% Poliammide*
Skład runa	*100% Poliamid*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht /Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	440 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	1 765 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	4,5 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	2,3 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Double dossier / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	46 p
Galga - Densidad (puntos)	181 700 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles

HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654	
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku	αω 0,15

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. */ BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

afaq ISO 14001 Environment AFNOR CERTIFICATION

The GREEN SPIRIT of BALSAN

Office National des Forêts

www.balsan.com/onf

EN 14041 CE DOP : 1009-120561 textile floor covering EN 1307

Designed and Made in France






centaure déco

€€€€



Galet 928 — 4 m — L 54,1 - ρ 22,1*



Écaille 448 — 4 + 5 m — L 55,4 - ρ 23,3*



Acajou 748 — 4 + 5 m — L 54,4 - ρ 22,4*



Noisette 648 — 4 + 5 m — L 63,5 - ρ 32,2*


Santal 628 — 4 m — L 72,6 - ρ 44,6*



Grappe 878 — 4 m — L 31,8 - ρ 7*



Groseille 588 — 4 m — L 38 - ρ 10,1*


Écureuil 778 — 4 + 5 m — L 46,3 - ρ 15,5*


Écorce 738 — 4 + 5 m — L 49,6 - ρ 18,1*


Ivoire 008 — 4 + 5 m — L 71,1 - ρ 42,3*


Bourgogne 598 — 4 m — L 31,8 - ρ 7*



Grenat 578 — 4 + 5 m — L 33,1 - ρ 7,6*


Moka 788 — 4 + 5 m — L 31,6 - ρ 6,9*


Tourbe 768 — 4 m — L 36,6 - ρ 9,3*



Jais 948 — 4 + 5 m — L 48,4 - ρ 17,1*





Grès 638 4 m
L 56,1 - ρ 24*



Ardoise 908 4 + 5 m
L 56,7 - ρ 24,6*


Polar 198 4 m
L 39,1 - ρ 10,7*



Soie 128 4 m
L 52,2 - ρ 20,3*


Cèdre 258 4 m
L 45,5 - ρ 14,9*


Fossile 958 4 m
L 38,7 - ρ 10,5*


Anthracite 968 4 + 5 m
L 44,2 - ρ 14*


Corbeau 988 4 + 5 m
L 36 - ρ 9*



Océan 138 4 m
L 40,4 - ρ 11,5*



Basilic 228 4 + 5 m
L 47,5 - ρ 16,4*


Black 998 4 + 5 m
L 29,7 - ρ 6,1*


Cendre 978 4 + 5 m
L 38,9 - ρ 10,6*


Encre 178 4 m
L 27,6 - ρ 5,3*


Roi 168 4 + 5 m
L 40,1 - ρ 11,3*


Amazone 268 4 m
L 33,1 - ρ 7,6*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rhô)