ultrasoft

UPEC CSTB U2SP2E1C0 14/302

≤ 2 kV · <0,17 m²°C/W · ΔLw 25 dB · Cfl-s1 · 5-6/8 · DS · PA

04600024 · GUT TESTED · CARPETS TESTED FOR A BETTER LIVING ENVIRONMENT · BALSAN ARTHON · Z-156.601-595 · TFI

Balsan protect
www.balsan.com/balsanprotect

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

Composition	**100% Polyamide**
Pile material	*100% Nylon*
Polmaterial	*100% Polyamid*
Poolmateriaal	*100% Polyamide*
Composición	*100% Poliamida*
Composizione	*100% Poliammide*
Skład runa	*100% Poliamid*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht /Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	**1 000 g/m²**
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	**1 995 g/m²**
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	**6,8 mm**
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	**4,8 mm**
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	**Double dossier** / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	5/64e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	50 p
Galga - Densidad (puntos)	250 000 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**Cfl-s1 - collé sur ciment**
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud **www.balsan.com**
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. */ BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

afao ISO 14001 Environment · The Green Spirit of Balsan · Office National des Forêts www.balsan.com/onf · Institut Pasteur Balsan soutient l'Institut Pasteur www.balsan.com/pasteur

EN 14041 CE DOP : 1009-121297 textile floor covering EN 1307

Designed and Made in France

Mercure 960 4 + 5 m L 49,4 - ρ 17,9*	Poudre 520 4 + 5 m L 67,9 - ρ 37,8*	Nacre 010 4 + 5 m L 80,3 - ρ 57,2*	Soie 910 4 + 5 m L 81,7 - ρ 59,7*
Nuage 930 4 + 5 m L 61,8 - ρ 30,2*	Zibeline 770 4 + 5 m L 46,3 - ρ 15,5*	Champagne 610 4 + 5 m L 72,2 - ρ 43,9*	Cocon 615 4 + 5 m L 68,1 - ρ 38,1*
Fjord 120 4 + 5 m L 70,3 - ρ 41,2*	Bison 790 4 + 5 m L 31,6 - ρ 6,9*	Mustang 640 4 + 5 m L 59 - ρ 27*	Cachemire 740 4 + 5 m L 58,3 - ρ 26,3*
Baltique 140 4 + 5 m L 54,8 - ρ 22,7*	Pourpre 870 4 + 5 m L 31,3 - ρ 6,8*	Émeraude 270 4 + 5 m L 37,1 - ρ 9,6*	Loup 780 4 + 5 m L 41,7 - ρ 12,3*
Éther 150 4 + 5 m L 49 - ρ 17,6*	Byzance 580 4 + 5 m L 28,9 - ρ 5,8*	Vermeil 280 4 + 5 m L 41,1 - ρ 11,9*	Anthracite 980 4 + 5 m L 25,9 - ρ 4,7*
Crépuscule 180 4 + 5 m L 27,6 - ρ 5,3*	Cinabre 550 4 + 5 m L 41,8 - ρ 12,4*	Pépite 340 4 + 5 m L 61,9 - ρ 30,3*	Onyx 990 4 + 5 m L 20,8 - ρ 3,2*



bonding with the world

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

