




UPEC
CSTB
U3SP3E1C0

11/284



Balsan
protect
www.balsan.com/balsanprotect

CAPITOL



Structure	Moquette à velours coupé "Graphic"	Envers	Double dossier	Largeur à la pièce				
Construction	Tufted carpet, "Graphic" cut pile	Backing	Action back	Width in Roll				
Herstellungsverfahren	Getufteter Graphic Velours	Rückenausstattung	Textilrücken	Lieferbreite in Rolle				
Fabricagemetode	Getuft tapijt, gesneden pool, grafisch design	Rug	Textielrug	Rollbreedte	4m			
Descripción	Moqueta de fibra cortada "Graphic"	Soporte	Doble soporte textil	Ancho por pieza				
Struttura	Moquette velluto stampato	Sottofondo	Doppio supporto	Larghezza rotolo				
Struktura	Wykładzina welurowa typu "Graphic"	Podkład	Action back	Szerokosc w rolce				
Composition	100% Polyamide	Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment	Largeur à la coupe				
Pile material	100% Nylon	Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement	Width in Cut-length				
Polmaterial	100% Polyamid	Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement	Lieferbreite in Coupon				
Poolmateriaal	100% Polyamide	Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement	Couponbreedte	4m			
Composició	100% Poliamida	Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento	Ancho por trozo				
Composizione	100% Poliammide	Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento	Larghezza taglio				
Skład runa	100% Poliamid	Trudnozapaľnosc	Cfl-s1 - klejone na podlozu betonowym	Szerokosc w kuponie				
Poids de velours		Classement		Nombre de coloris				
Pile weight		Wear Classification	U3SP3E1C0	Colours				
Poleinsatzgewicht		Beanspruchung	Classe 33 LC3	Erhältliche Farben				
Poolinzetmassa	1020 g/m	Gebbruiksklasse	PRODIS N 3BE470AB	Kleurenaantal	20			
Peso fibra		Clasificación	GUT N 24725	Cantidad de colores				
Peso felpa		Classificazioni	AgBB N Z - 156.601-591	Numero colori				
Gramatura		Klasyfikacja		Liczba kolorów				
Poids total - NF ISO 8543		HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles	Pose / Entretien / Traitement				
Total weight		HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets	Laying / Cleaning / Treatment				
Gesamtgewicht		HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen	Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung				
Totaal gewicht	2245 g/m	HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com			
Peso total		HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos	Instalación / Mantenimiento / Tratamiento				
Peso totale		HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target	Posa / Manutenzione / Trattamenti				
Masa całkowita		HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów	Układanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja				
Epaisseur totale - NF ISO 1765		LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.						
Total thickness	7,8 mm	LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.						
Gesamtdicke								
Totale massa								
Altura total								
Spessore totale								
Wysokosc całkowita								
Hauteur du velours - NF ISO 1766		Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8						
Pile height		Impact sound insulation						
Polhöhe		Trittschalldämmung						
Poolhoogte	4,5 mm	Geluidsreductie	ΔLw 26 dB					
Altura fibra		Aislamiento a los ruidos de impactos						
Spessore felpa		Rumore all'impatto						
Wysokosc runa		Izolacja halasu uderzeniowego						
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763		Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654						
Gauge - Rows (points) - Tufts		Sound absorption						
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10	Schallabsorptionsgrad						
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	45 p	Geluidsabsorptie	αw 0.2					
Galga - Densidad (puntos)	177750 p/m	Absorción de los ruidos aéreos						
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa		Isolazione acustica						
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc		Pochlanianie dzwiek						
		f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α.s	0,02	0,05	0,09	0,24	0,47	0,54

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.

BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingsen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contradi si consigliano colori scuri per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznyimi kapielami barwicznymi mogą wystapic drobne roznice w odcieniach.

EN 14041



DOP: 1009-118106

textile floor covering
EN 1397

Edition : 16/09/2015



2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com



Made in France